

This Page Is Inserted by IFW Operations
and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

**As rescanning documents *will not* correct images,
please do not report the images to the
Image Problem Mailbox.**

T S1/5

1/5/1

DIALOG(R) File 351:Derwent WPI

(c) 2002 Thomson Derwent. All rts. reserv.

009550785 **Image available**

WPI Acc No: 1993-244332/199331

XRAM Acc No: C93-108816

XRPX Acc No: N93-187859

Deposition of silicon nitride polymer layer on substrate - using linear or cyclic silazane in gas, giving good quality and high coating ratio

Patent Assignee: FRAUNHOFER GES FOERDERUNG (FRAU)

Inventor: HACKER E; KLUMPP A

Number of Countries: 001 Number of Patents: 001

Patent Family:

Patent No	Kind	Date	Applicat No	Kind	Date	Week
DE 4212501	C1	19930805	DE 4212501	A	19920414	199331 B

Priority Applications (No Type Date): DE 4212501 A 19920414

Patent Details:

Patent No	Kind	Lan	Pg	Main IPC	Filing Notes
DE 4212501	C1		4	C23C-016/34	

Abstract (Basic): DE 4212501 C

The deposition of a silicon nitride-polymer layer, whilst retaining the functional NH gps., on a substrate, comprises (i) steaming liq. linear or cyclic silazane of formula (I) or (II) respectively, in presence of a gas; (ii) placing in a reaction chamber at 0.5-5 mbar; (iii) mixing with N2 gas; (iv) heating the substrate to 20-100 deg.C; (v) exposing to high frequency field at 0.06-0.3 W/sq.m.; and (vi) depositing the silazane on the substrate.

Hexamethyldisilazane or 1,1,3,3,5,5-hexamethyl -cyclotrisilazane is used, and the carrier gas is N2.

ADVANTAGE - Good film quality and improved coating ratio are achieved.

Dwg.2/2

Title Terms: DEPOSIT; SILICON; NITRIDE; POLYMER; LAYER; SUBSTRATE; LINEAR; CYCLIC; SILAZANE; GAS; QUALITY; HIGH; COATING; RATIO

Derwent Class: E36; L02; L03; U11

International Patent Class (Main): C23C-016/34

International Patent Class (Additional): C07F-007/10; C07F-007/21;

C23C-016/50; H01L-021/318

File Segment: CPI; EPI

?



①9 BUNDESREPUBLIK
DEUTSCHLAND



DEUTSCHES
PATENTAMT

⑫ Patentschrift
⑩ DE 42 12 501 C 1

⑤1 Int. Cl. 5:
C 23 C 16/34
C 23 C 16/50
H 01 L 21/318
C 07 F 7/21
C 07 F 7/10

②1 Aktenzeichen: P 42 12 501.4-45
②2 Anmeldetag: 14. 4. 92
④3 Offenlegungstag: —
④5 Veröffentlichungstag
der Patenterteilung: 5. 8. 93

DE 42 12 501 C 1

Innerhalb von 3 Monaten nach Veröffentlichung der Erteilung kann Einspruch erhoben werden

⑦3 Patentinhaber:
Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der
angewandten Forschung eV, 8000 München, DE

⑦4 Vertreter:
Schoppe, F., Dipl.-Ing.Univ., Pat.-Anw., 8023 Pullach

⑦2 Erfinder:
Klumpp, Armin, Dipl.-Phys., 8000 München, DE;
Hacker, Erwin, Dipl.-Ing., 8950 Kaufbeuren, DE

⑤6 Für die Beurteilung der Patentfähigkeit
in Betracht gezogene Druckschriften:

DE	15 44 287 A1
US	50 41 303
US	48 63 755

⑤4 Verfahren zur Abscheidung einer Siliziumnitrid-Polymerschicht auf einem Substrat

⑤7 Bei einem Verfahren zur Abscheidung einer Siliziumnitrid-
schicht und/oder einer Siliziumnitrid-Polymerschicht auf
einem Substrat wird bei einfacherer Handhabung der Aus-
gangssubstanzen eine gute Schichtqualität mit verbesser-
tem Bedeckungsverhältnis dadurch erreicht, daß als Aus-
gangssubstanz flüssiges lineares oder zyklisches Silazan in
einem Gasraum verdampft wird, das verdampfte Silazan
über eine Ausströmdüse verteilt in einen Reaktionsraum
eingebracht wird, in dem das Silazan auf einem Substrat
innerhalb eines Hochfrequenzfeldes abgeschieden wird.

DE 42 12 501 C 1

Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren zur Abscheidung einer Siliziumnitrid-Polymerschicht auf einem Substrat nach dem Oberbegriff des Patentanspruchs 1.

Siliziumnitrid wird in der Halbleiterindustrie zur Passivierung von integrierten Schaltungen und als Diffusionssperre gegen störende chemische Elemente, wie beispielsweise Natrium oder Eisen, verwendet.

Bei der Herstellung von mikromechanischen Bauteilen aus Silizium bedient man sich einer Siliziumnitridschicht als Atzmaske zur Strukturierung von Silizium. Hier ist die erhöhte Ätzfestigkeit von Siliziumnitrid in Lauge gegenüber Siliziumdioxid oder Photolack die wichtigste Eigenschaft.

Bei bekannten Verfahren zur Erzeugung einer Siliziumnitridschicht verwendet man als Ausgangssubstanzen Gase, die jedoch aufgrund ihrer hohen Gefährdungspotentiale nur bei hohen sicherheitstechnischen Standards verarbeitet werden können. So ist das als Ausgangssubstanz zur Erzeugung einer Siliziumnitridschicht verwendete Silan ein an feuchter Luft selbstentzündliches und explosives Gas. Das als Ausgangssubstanz hierfür verwendete NH_3 wirkt toxisch.

Gasmischungen aus Silan und Ammoniak werden in zwei unterschiedlichen Reaktorkonzepten zum Abscheiden einer Siliziumnitridschicht eingesetzt. Ein erstes Konzept betrifft einen Diffusionsofen mit Abscheidetemperaturen im Bereich zwischen 600° und 1000°C . Ein zweites Konzept betrifft die plasmainduzierte Abscheidung mit maximalen Temperaturen zwischen 400° und 500°C . Der Diffusionsprozeß liefert qualitativ sehr gute Schichten, ist jedoch aufgrund seiner hohen Prozeßtemperaturen nicht mit Aluminiumstrukturen kompatibel, da diese maximale Prozeßtemperaturen von 450°C erfordern.

Bei der plasmainduzierten Abscheidung (diesbezüglich wird auf die nicht-veröffentlichte, ältere Patentanmeldung P 42 02 652.0-51 verwiesen) ergeben sich verglichen mit dem Diffusionsofenprozeß nicht ganz so hochwertige Nitridschichten. Diese würden jedoch als Passivierungsschichten ausreichen, wenn nicht bei hohen Aspektverhältnissen der zu bedeckenden Strukturen eine mangelnde Kantenbedeckung auftreten würde. Diese wird durch die Beschleunigung reaktiver Ionen auf die Oberfläche während der Abscheidung (gasdiffusionsbegrenzte Abscheidung) verursacht und wird gleichfalls durch die geringe Oberflächenhaftung der Ausgangssubstanzen aufgrund der relativ kleinen Molekülmasse begründet.

Die US-PS 48 63 755 zeigt die Abscheidung einer (harten) Siliziumnitridschicht auf einem Substrat, in dem zunächst zyklisches Silazan, vorzugsweise in Form von Hexamethylcyclotrisilazan zusammen mit Stickstoff gasförmig in einen Reaktionsraum eingebracht wird und dann in einem Hochfrequenzfeld zur Mikrowellenplasma-CVD auf dem Substrat abgeschieden wird. Als Substrattemperaturen werden dort Temperaturen zwischen 200 und 400°C angegeben. Als geforderte Leistungsdichten werden Leistungsdichten zwischen $0,37$ und $1,5\text{ W/cm}^2$ gefordert. Der Druck im Reaktionsraum soll zwischen $0,1$ und $0,7$ Torr liegen.

Auch die US-PS 50 41 303 zeigt lediglich Verfahren zur Abscheidung von Siliziumnitridschichten, nicht jedoch von Siliziumnitrid-Polymerschichten unter Erhaltung der funktionellen NH -Gruppen. In dieser Schrift werden die abgeschiedenen Schichten als "Plasmasilizi-

umnitrid", "Plasmasiliziumdioxid" und "Plasmasiliziumoxinitrid" bezeichnet. Hinweise auf eine Abscheidung von Polymerschichten sind dieser Schrift nicht zu entnehmen.

Ausgehend von diesem Stand der Technik liegt der vorliegenden Erfindung daher die Aufgabe zugrunde, ein Verfahren zur Abscheidung einer Siliziumnitrid-Polymerschicht auf einem Substrat zu schaffen, welches mit einfacher handhabbaren Ausgangssubstanzen auskommt, eine gegenüber den bekannten Verfahren zumindest gleiche Schichtqualität liefert und ein besseres Bedeckungsverhalten zeigt.

Ein Ausführungsbeispiel des erfindungsgemäßen Abscheidungsverfahrens wird nachfolgend unter Bezugnahme auf die beiliegenden Zeichnungen näher erläutert. Es zeigen:

Fig. 1a, 1b Molekülstrukturen eines linearen sowie eines zyklischen Silazans, welche als Ausgangsstoffe des erfindungsgemäßen Abscheidungsverfahrens eingesetzt werden;

Fig. 2a eine IR-Spektroskopie der Ausgangssubstanz; und

Fig. 2b bis 2d jeweils eine IR-Spektroskopie der mit dem erfindungsgemäßen Verfahren bei unterschiedlichen Parametern abgeschiedenen Schichten.

Das erfindungsgemäße Verfahren bedient sich als Ausgangssubstanz eines Stoffes aus der Klasse der Silazane. Bei diesen Verbindungen ist der dreiwertige Stickstoff mit mindestens zwei Einfachbindungen an Silizium gekoppelt.

Fig. 1a zeigt ein Silazan mit der einfachsten Form einer linearen Molekülstruktur, nämlich das Hexamethyldisilazan.

Fig. 1b zeigt eine zyklische Verbindung der Silazan-Klasse, nämlich das 1,1,3,3,5,5-Hexamethylcyclotrisilazan. Dieses 1,1,3,3,5,5-Hexamethylcyclotrisilazan, welches nachfolgend mit der Kurzbezeichnung HMCTS angesprochen wird, wurde aufgrund seiner verglichen mit dem Hexamethyldisilazan größeren Molekülmasse bei der nachfolgend erläuterten bevorzugten Ausgestaltung des erfindungsgemäßen Verfahrens ausgewählt und untersucht.

In einem ersten Verfahrensschritt wird das flüssige Silazan mittels eines Flüssigkeitsmassendurchflußreglers dosiert und in einem Gasraum verdampft. Das gasförmige Silazan, welches im Falle des bevorzugten Ausführungsbeispieles HMCTS ist, wird von dem Gasraum mittels einer Ausströmdüse gleichmäßig verteilt in einen Reaktionsraum eingebracht.

Eine plasmainduzierte Abscheidung von Siliziumnitrid-Polymer auf einem Substrat erfolgt innerhalb des Reaktionsraumes in einem Hochfrequenzfeld, wobei die deponierte Schicht in Abhängigkeit von der nachfolgend angesprochenen Festlegung der Prozeßparameter modifiziert werden kann.

Zur Abscheidung einer Siliziumnitrid-Polymerschicht wird eine Substrattemperatur zwischen 20° und 100°C eingestellt. Hier wird als Trägergas Stickstoff N_2 verwendet, wobei die Zumischung des Stickstoffes je nach dem gewünschten Stickstoffanteil in der Polymerschicht durchgeführt wird. Der Prozeß wird in einem Druckbereich zwischen $0,5$ und 5 mbar bei einer Leistungsdichte des Hochfrequenzfeldes zwischen $0,06$ und $0,3\text{ W/cm}^2$ durchgeführt.

Fig. 2a zeigt das Absorptionsspektrum der Ausgangssubstanz HMCTS aufgrund einer IR-Spektroskopie.

Die Absorptionsspitzenwerte bei 2960 , 1250 und 840 cm^{-1} sind den Methylgruppen der Ausgangssub-

stanz HMCTS zuzuordnen. Das kleine Signal bei 3390 cm^{-1} entspricht der Schwingung von Wasserstoff am Stickstoff, während bei 1180 und 935 cm^{-1} der Stickstoff gegenüber dem Silizium schwingt.

Fig. 2d zeigt den Fall einer Abscheidung bei 350°C im Druckbereich von $0,3\text{ mbar}$ mit Stickstoff als Trägergas. Hier erhält man das Spektrum einer Nitridschicht, die sich nicht von einer Schicht aus Silan und NH_3 unterscheidet. Es wird von der breiten Si_3N_4 -Schwingung bei 800 cm^{-1} dominiert. Daneben enthält das Spektrum noch N-H-Schwingungen bei 3400 cm^{-1} und einen SiH-Spitzenwert bei 2100 cm^{-1} .

Die Fig. 2b und 2c zeigen Spektren von Schichten, welche bei 50°C bzw. 150°C abgeschieden wurden. Die Abscheidung bei 50°C und 5 mbar erzielte eine Polymerschicht, in der eine sehr große Anzahl der ursprünglichen funktionellen Gruppen erhalten blieb.

Fig. 2c zeigt den stetigen Übergang von einer Polymerschicht zu der harten Passivierungsschicht.

Patentansprüche

1. Verfahren zur Abscheidung einer Siliziumnitrid-Polymerschicht unter Erhaltung der funktionellen NH-Gruppen auf einem Substrat, gekennzeichnet durch folgende Verfahrensschritte:

- Verdampfen von zunächst flüssigem, linearen oder zyklischen Silazan in einem Gasraum;
- verteiltes Einbringen des verdampften Silazans in einen Reaktionsraum, wobei der Druck in dem Reaktionsraum zwischen $0,5$ und 5 mbar beträgt,
- Zumischen von N_2 -Gas zu dem verdampften Silazan in dem Gasraum in einer von dem gewünschten Stickstoffanteil in der Polymerschicht abhängigen Menge,
- Erwärmen des Substrats auf eine Temperatur zwischen 20°C und 100°C ,
- Erzeugen eines Hochfrequenzfeldes mit einer Leistungsdichte zwischen $0,06$ und $0,3\text{ W/cm}^2$, und
- Abscheiden des Silazans auf dem Substrat in dem Hochfrequenzfeld.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß Hexamethyldisilazan eingesetzt wird.

3. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß 1,1,3,3,5,5-Hexamethylcyclotrisilazan eingesetzt wird.

4. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß Stickstoff als Trägergas dem Silazan in dem Gasraum beigemischt wird.

Hierzu 1 Seite(n) Zeichnungen




Fig. 1a




Fig. 1b




Fig. 2